RMC
Rochester Midland Corporation®

Solutions durables pour la santé, la productivité et l'environnement.

ISSA MEMBER

BSCAI

aashe

APPA

AC 500

Nettoyant à l'acide, détartrant et anti-rouille

AC 500

Utilisation

AC 500 est un mélange unique d'acide phosphorique et de détergents conçus pour éliminer rapidement la rouille, l'oxydation et les taches des métaux ferriques, du béton, des carreaux de céramique et des surfaces peintes. Utilisé en solution diluée, AC-500 peut être appliqué sous forme de mousse, au moyen d'un bac à immersion à chaud ou à froid ou à la main. Diluer 1:5 à 1:100 selon la nature et la charge de salissures. La température maximale recommandée est 150° F.

Bénéfices

- Nettoyant de qualité supérieure qui permet d'enlever les taches causées par l'oxydation
- Auto-moussant
- Concentré - Diluer pour réaliser des économies d'usage
- Sans émanations
- Inhibé
- Il n'est pas recommandé d'utiliser ce produit sur l'aluminium sauf si le mordançage est souhaité.

Mode d'emploi

Mélanger avec de l'eau seulement. La température recommandée se situe entre 75° F à 150° F. Ne pas mélanger avec des produits contenant du chlore ou de l'eau de Javel pouvant provoquer des émanations de chlore gazeux. Ne pas utiliser sur l'aluminium, l'étain ou les surfaces zinguées en raison des risques de piqûres ou de dégradation de la surface.

AC-500 élimine la rouille, le tartre et les légers dépôts d'huile sur l'acier. Appliquer par immersion dans un bac de trempage, par circulation, par pulvérisation à grosses gouttelettes, sous forme de mousse ou à la main.

Diluer (1:12) 10 oz par gallon d'eau / 300 ml par 3,8 litres d'eau. En appliquant AC-500 sous forme de mousse et en agitant avec une brosse, ce produit éliminera efficacement le béton non durci des cabines de camion malaxeurs à béton et des parois extérieures du tonneau.

Diluer avec 4 à 20 parties d'eau en fonction du degré de salissures.

Diluer (1:20) 6 oz par gallon / 180 ml par 3,8 litres d'eau pour effectuer le nettoyage des machines d'usinage par électroérosion (EDM).

Propriétés	
Couleur	Ambre limpide
Parfum	Doux
Protection anticorrosion (surface non rincée)	Excellente
COV (% par poids)	0,20 à 0,70
pH (10 %)	6,9 à 7,9
COV Méthode EPA 24 (% par poids)	0%
Effet sur l'aluminium	Mordançage et blanchiment
Mousse	Abondante

Formats	Code	
Bidon de 55 gallons	#10001057	
Seau de 5 gallons	#10001045	
Caisse de 4x1 gallon	#10001027	

Coordonnées du distributeur

Pour des renseignements concernant la manipulation et les mesures de sécurité, consulter l'étiquette et la fiche signalétique du produit.

Pour plus d'informations sur l'appel 1.800.387.7174 de RMC ou allez à www.rochestermidland.com info@rochestermidland.com

Il est considéré que toutes les données et tous les renseignements figurant dans le présent document sont exacts et fiables, mais sont présentés sans garantie ou prise de responsabilité de quelque nature que ce soit, expresse ou implicite, quant à la qualité marchande ou à l'adaptation à une utilisation quelconque du produit. Le vendeur n'assume aucune responsabilité juridique à leur égard et ceux-ci sont offerts seulement pour fins d'examen, considération et vérification. Les énoncés et suggestions concernant les utilisations possibles de ce produit sont formulés sans déclaration de responsabilité ou garantie que de telles utilisations sont exemptes des règlements relatifs à la contrefaçon de brevet et ne doivent pas être considérés comme des recommandations qui pourraient contrevenir à un ou des brevets. Imprimé aux États-Unis. Copyright© 2016 Rochester Midland Corporation. Fiche # 100010 (10/3/2023)